

Milyen gumilemezt válasszak ?

SBR gumilemez jellemzői:

- Általános felhasználásra ajánlott (rezgéscsillapítás, tömítések készítése, járófelületek burkolása)
- Ajánlott alkalmazása: -25°C és +70°C között
- Létezik hagyományos betét nélküli és szövetbetétes kivitel
- Keménysége: kb. 65 Shore A
- Szakító szilárdság: 35 kg/cm²
- Elérhető vastagságok: 1 mm és 10 mm közötti valamint létezik 15 mm-es 20 mm-es és 25 mm-es is
- Szövetbetétes kivitelből létezik 30 mm-es, sőt akár 50 mm vastagság is

NBR gumilemez jellemzői:

- Az SBR gumilemezzel ellentétben **Olajálló**
- Általános felhasználásra ajánlott (rezgéscsillapítás, tömítések készítése, járófelületek burkolása)
- Ajánlott alkalmazása: -25°C és +90°C között
- Létezik hagyományos betét nélküli és szövetbetétes kivitel
- Keménysége: kb. 65 Shore A
- Szakító szilárdság: 50 kg/cm²
- Elérhető vastagságok: 1 mm és 10 mm közötti valamint létezik 20 mm-es vastagság is
- Szövetbetétes kivitelben 1 mm és 10 mm-es vastagság érhető el

Mintás gumilemez jellemzői:

- Készülhet SBR és NBR alapanyagból egyaránt, ezért tulajdonságai megegyeznek az alapanyag tulajdonságaival.
- Legfontosabb funkció: csúszásgátlás
- Elérhető minták: Metrómintás, Sűrű bordás, széles bordás, gyémánt mintás, halszálkás, istálló gumilemez



Szilikon gumilemez jellemzői:

- Az SBR és NBR gumilemekkel ellentétben UV, ózon –és vegyszerálló kivitel
- Elérhető átlátszó és piros színben
- Keménysége: kb. 60 Shore A
- Ajánlott alkalmazása: **-70°C és +200°C között**
- Szakító szilárdság: 60 kg/cm²
- Elérhető vastagságok: 1 mm és 10 mm között

EPDM gumilemez jellemzői:

- Legfontosabb jellemzője a **savállóság**
- Keménysége: kb. 65 Shore A
- Ajánlott alkalmazása: -20°C és +100°C között
- Szakító szilárdság: 60 kg/cm²
- Elérhető vastagságok: 1 mm és 12 mm között

Viton gumilemez jellemzői:

- Kiválóan ellenáll vegyi anyagoknak, magas hőmérsékletnek és olajszármazékoknak
- Keménysége: kb. 75 Shore A
- Ajánlott alkalmazása: -60°C és +250°C között
- Szakító szilárdság: 75 kg/cm²
- Elérhető vastagságok: 2 mm, 3 mm és 4 mm

Natúrgumi gumilemez jellemzői:

- Magas kopásállóságú és elasztikus gumilemez elsősorban beltéri szigetelésre, rezgéscsillapításra
- Vegyi anyagoknak mérsékelten ellenáll
- Keménysége: kb. 40 Shore A
- Ajánlott alkalmazása: -25°C és +70°C között
- Szakító szilárdság: 30 kg/cm²
- Elérhető vastagságok: 2 mm és 10 mm között

NBR üzemanyagálló gumilemez jellemzői:

- Üzemanyagálló kivitelű NBR gumilemez
- Keménysége: kb. 70 Shore A
- Ajánlott alkalmazása: -25°C és +80°C között
- Szakító szilárdság: 140 kg/cm²
- Elérhető vastagságok: 2 mm és 10 mm között



